

NespriFiXX

Helmatt färg för sprutmålning av tak och väggar inomhus, lämnar inget sprutdamm med Nespray-sprutan.



Produktbeskrivning

	Högtäckande helmatt tak- och väggfärg för rationell målning, helt utan sprutdamm, med Nespri-TEC spruteteknik. Lågemitterande och fri från mjukgörare. Den höga täckkraften hos Nespri®FiXX gör att det ofta räcker med en behandling.
	S _d -värde <0,1 meter.
Appliceringsområde	Tak och väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utan mjukgörare ■ Hög täckkraft ■ Sprutbar med Nespray
Förpackningsstorlekar	10 liter 25 liter
Kulörer	Vit Bas 1 (Kan nyanseras i ljusa kulörer) (25 liters hinken finns bara i vit)
Glans	3, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Sampolymerlatex
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	Färgen ger inget sprutdamm vid sprutning med Nespray 31 högtrycksspruta eller värmeslang. Lämplig på de flesta målade väggytor samt på ytor av puts, betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm. Ny glasfiberväv grundas med Supertäck Grund.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	5-6 m ² /liter
	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.



TEKNISK INFORMATION

Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C
Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 4-6 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Efterrullning rekommenderas. Rekommenderade sprutinställningar för Nespray 31 spruta: Nespray dubbelmunstycke: 0,015-0,019 inch Spruttryck: 130 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: april 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.